



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Fichas Técnicas



### BLATEMLUX BRILLANTE



#### DESCRIPCION

Esmalte sintético brillante de extraordinaria calidad para interiores y exteriores, formulada con la más avanzada tecnología para lograr las máximas prestaciones.

#### PROPIEDADES

Excelente blancura y resistencia al amarilleo el color blanco, cubrición, brillo, rendimiento, brochabilidad y nivelación, así como buen secado y gran resistencia a los golpes, roces y productos de limpieza.

#### APLICACIONES

Para el pintado de toda clase de superficies de madera, albañilería y hierro debidamente preparadas en interiores y en exteriores. Por su excelente resistencia en exteriores lo recomendamos especialmente para la protección del acero (como acabado).

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

**Acabado:** Blanco brillante y colores según muestrario.

**Nivelación:** Excelente.

**Adherencia:** Excelente.

**Brochabilidad:** Excelente.

**Secado:** 4 ± 2h a 25±8°C según color.

**Repintado:** 18-24 horas.

**Viscosidad:** 170 ± 50" F-4 (copa Ford nº 4) a 25± 8°C según color (ASTM D-1200).

**Densidad:** 1,20 ± 0,30 gr/cc.según color (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

**Finura:** 7,5 ± 1 HG (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

**Rendimiento:** 12-15 m<sup>2</sup>/Lt y mano.

**Espesor de película:** 65-85 micras húmedas (30-40 micras secas aprox.).

**Dureza:** Buena.

**Estabilidad en envase:** Más de un año en envase original cerrado.

**Utensilios:** Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.

COV: 2004/42/IIA (d) (400/300) Max. COVS 299 g/l.

#### HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Sistema Blatprimer Antioxidante + Blatemlux cumple norma UNE-EN-ISO 12944-6:1999 (Índice 01) "Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores." Categoría C3 medio; según informe del AIMME nº S13-00353 Anexo 3.

## PREPARACION DE SUPERFICIES

---

**Nuevas:** - Hierro: Desoxidar y desengrasar la superficie, imprimir con Minio Antioxidante o con Blatprimer Antioxidante. Después de 24 horas proceder al pintado con Blatemplux.

- Hierro galvanizado, aluminio y zinc: Limpiar y desengrasar la superficie, aplicar Imprimación Multiuso, Blatemprim Multiadherente al agua, etc. y proceder al pintado con Blatemplux.

- Madera: Aplicar Selladora Sintética, lijar y limpiar el polvo; y proceder al pintado con Blatemplux.

**Pintadas:** - Si se encuentra en buen estado, lijar suavemente y limpiar con Disolvente para Esmaltes antes de aplicar Blatemplux.

- Si se encuentra en mal estado, eliminar la pintura, imprimir y pintar con Blatemplux como si fuera nueva.

## MODO DE EMPLEO

---

Se aplica a brocha, rodillo o pistola, producto listo al uso, no aplicar sobre superficies recalentadas por los rayos solares.

Aplicar siempre en capas delgadas de acuerdo con lo indicado en las características técnicas.

Aplicar la segunda mano respetando los tiempos de repintado.

## RECOMENDACIONES

---

Remover el contenido hasta homogeneizar el producto. Después de usar, tapar el envase; procurando dejar poca cámara de aire, si se ha de tardar mucho en utilizar de nuevo.

## PRESENTACION

---

En envases de 250 ml, 750 ml y 4 litros.

**Colores:** Blanco nieve y colores según muestrario.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie ( a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

**FECHA..:** 26/07/16

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.