



# BOSTIK

## MSP TURBO INVISIBLE

ADHESIVO TRANSPARENTE DE AGARRE INMEDIATO. IDEAL PEGADOS VERTICALES

### VENTAJAS

- Adhesivo transparente
- Resistente al moho (sin biocidas añadidos)
- Resistente a las bacterias
- Agarre inicial inmediato (3 seg)
- Pega sobre superficies húmedas, incluso bajo agua
- Resistencia térmica (-40°C +90°C)
- Resiste a rayos UV y humedades
- Sin disolventes ni isocianatos

### DESCRIPCIÓN

BOSTIK MSP TURBO INVISIBLE es un adhesivo totalmente transparente y elástico de agarre inicial inmediato y elevada resistencia. Posee grandes propiedades adhesivas tanto en exterior (paneles, tejas, cornisas), como en interior (zócalos, espejos, revestimientos).

Dispone de certificación de resistencia ante moho y bacterias testados.

### APLICACIONES

BOSTIK MSP TURBO INVISIBLE está especialmente formulado para el pegado:

- en exterior: paramentos, paneles, cobertizos, tejas, cornisas, fijación de objetos, aplicaciones en piscinas (gresite, squimer...)...
- en interior: revestimientos, paneles, zócalos, espejos, cerámicos, objetos diversos...

#### Limitaciones:

- o No apto para PE, PP, PTFE (Teflón ®), plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas.
- o No adecuado para carga continua de agua
- o Con una exposición prolongada a la radiación UV, los productos pueden decolorarse y volverse menos estables a los rayos UV



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Híbrido
➤ DENSIDAD (ISO 1183-1)	± 1,03 g/ml
➤ TEMPERATURA APLICACIÓN	+5°C a +40 °C
➤ RESISTENCIA TEMPERATURA	-30°C a +70°C
➤ ALARGAMIENTO A ROTURA (ISO 37)	>400%
➤ DUREZA SHORE-A (DIN 53505)	20-25
➤ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (ISO 37)	2,40 N/mm <sup>2</sup>
➤ FORMACIÓN PIEL (23°C/50%HR)	30 min
➤ TIEMPO DE CURADO (25°C-50%HR)	3mm/24h
➤ CAUDAL (Ø4mm/3bar)	100-150g/min
➤ MÓDULO ELASTICIDAD AL 100% (ISO 37)	0,50 N/mm <sup>2</sup>
➤ DESCUELQUE (ISO 7390)	<3 mm

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: de +5°C a +40°C (se aplica al entorno y al sustrato).

Todos los sustratos deben ser sólidos, estar limpios, secos y libres de grasa y polvo.

BOSTIK MSP TURBO INVISIBLE debe aplicarse de forma ‘ventilada’, es decir, en cordones verticales con una distancia entre cordones de 10-20 cm. Coloque los materiales en su posición y presione firmemente durante unos 3 segundos hasta que el adhesivo tenga un grosor mínimo de 2-3 mm entre el material y la superficie. ¡No aplique el adhesivo en puntos! Puede ser necesario el apoyo y/o sujeción durante el curado, si el peso de la pieza es excesivamente elevado.

Se recomienda realizar una prueba de adherencia previa antes de su utilización, para comprobar que los resultados obtenidos son los deseados.

## LIMPIEZA

El material sin curar y las herramientas pueden limpiarse el limpiador Bostik Cleaner E. Las manos pueden lavarse con Bostik Toallitas Limpiadoras.

El material curado solo puede retirarse mecánicamente.

## PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30629067	Blanco – cartucho 290 ml	12	8412663290674

## RENDIMIENTO

1 cartucho= 12 metros lineales para una junta de 5mm de ancho.

## ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 15 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

## CERTIFICACIONES

- EMI CODE EC1 Plus
- Certificado resistencia al moho y bacterias
- Certificación francesa sobre COV's: A+

### PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en:

<https://www.bostik.com/spain/es>

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 93 586 02 00

